



一般特製

色	: 琥珀色
基材	: ポリイミド
粘着剤	: シリコン系
基材厚	: 0.025mm
全厚	: 0.090mm
粘着力	: 1.9N(A)・3.1N(B)/10mm
伸び率	: 90%
耐熱温度	: 260

概要

PW249は25 μ のポリイミドフィルムにシリコン系の粘着剤を均一に塗布した両面テープです。

特長

両面ライナー付。
抜き加工に対応可。

用途

電子部品の仮止め、固定。



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808