


SAINT-GOBAIN

2975-8R

シリコンラバーコートガラスクロス
シリコン系粘着剤テープ



一般特性

色	: 白
基材	: シリコンラバーコートガラスクロス
粘着剤	: シリコン系
長さ	: 36yds
全厚	: 0.267mm
粘着力	: 5.5N/10mm
引張強度	: 263N/10mm
伸び率	: 5%
破壊電圧	: 7,000V
耐熱温度	: 260°C
使用温度範囲	: -73~260°C

概要

シリコンラバーコートガラスクロスにシリコン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。

基材が厚いので摩耗に強く、耐熱も非常に高いテープです。

特長

耐熱性に優れる。


耐熱性の高いシリコン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

溶射時の各種ブラスト、プラズマ溶射工程を貼り替えなしで耐えられます。

用途

プラズマ溶射時のマスキング。

航空機エンジン製造、補修時の溶射マスキング。

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808