


P.42 23 μ ポリエステルフィルム シリコン系粘着剤テープ



一般特性

色	: ブラウン
基材	: 23 μ ポリエステル
粘着剤	: シリコン系
長さ	: 66M
全厚	: 0.100mm
粘着力	: 1.3N/10mm
引張強度	: 40N/10mm
伸び率	: 80%
破壊電圧	: 4,500V
耐熱温度	: 200°C

概要

P.42は23 μ のポリエステルフィルムにシリコン系の粘着剤を77 μ と厚く塗布したテープでありメッキ液の潜り込みを防ぎます。
耐薬品性を有しており、鍍金やエッチングのマスキング用途に最適のテープです。

特長

耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
糊残りが非常に少なく、きれいに剥せます。
薄く被着体に対して、非常によく馴染みます。
最大で約180°Cの熱に耐えることができ、塗装・薬品処理時のマスキングに最適です。

用途

電子基板、金属等の表面処理、鍍金、エッチング時のマスキング。
シリコン紙のスプライシング。
塗装時のマスキング。

 株式会社ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808