


Astral Technology Unlimited

ATU1521

ITO / 2mil Kapton / AL / Perforated
KAPTON



特性

Description : ITO / 2mil Kapton / AL / Perforated

α : < 0.44

ε : > 0.71

α / ε : 0.5

g / m^2 : < 78

Resistivity : < 1,000 Ω

Temperature : -250°C ~ 150°C

* Perforation Pattern: 059 / 0750 / DIA

* ITO Thickness: 300 ~ 350 Angstroms



株式会社 **ジー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL: 03-5754-3131 FAX: 03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL: 06-4809-5959 FAX: 06-4809-5960