


# Astral Technology Unlimited

## *ATU3250*

5mil FEP／Ag／Niobium

FEP



### 特性

Description : 5mil FEP／Ag／Niobium

$\alpha$  : < 0.09

$\varepsilon$  : > 0.75

$\alpha / \varepsilon$  : 0.09

$g / m^2$  : < 295

Resistivity : -

Temperature : -185°C～125°C

\* Niobium is more flexible than Inconel.



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社：〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所：〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960