

# Astral Technology Unlimited

## ATU3420

ITO / 2mil FEP / Ag / Niobium  
FEP



### 特性

Description	: ITO / 2mil FEP / Ag / Niobium
$\alpha$	: < 0.10
$\varepsilon$	: > 0.60
$\alpha / \varepsilon$	: 0.15
g / m <sup>2</sup>	: < 120
Resistivity	: < 1,000 $\Omega$
Temperature	: -185°C ~ 125°C

- \* Niobium is more flexible than Inconel.
- \* ITO Thickness: 300 ~ 350 Angstroms



株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960