


Astral Technology Unlimited

ATU3480

ITO／10mil FEP／Ag／Niobium
FEP



特性

Description : ITO／10mil FEP／Ag／Niobium

α : <0.11

ε : >0.85

α / ε : 1

g / m^2 : <600

Resistivity : <1,000 Ω

Temperature : -185°C～125°C

* Niobium is more flexible than Inconel.

* ITO Thickness:300～350 Angstroms



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社：〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所：〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960