


# Astral Technology Unlimited

## ATU9026

SiO<sub>2</sub>/AL/0.5mil Kapton/966

KAPTON



### 特性

Description : SiO<sub>2</sub>/AL/0.5mil Kapton/966

$\alpha$  : <0.15

$\epsilon$  : 0.12

$\alpha / \epsilon$  : -

g/m<sup>2</sup> : <55

Resistivity : -

Temperature : -60°C~120°C

\* 3M # 966 Thickness: 2.3mil (60  $\mu$ )



株式会社 **ジエー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960