


Astral Technology Unlimited

ATU9035

ITO / 2mil FEP / Ag / Inconel
FEP



特性

Description : ITO / 2mil FEP / Ag / Inconel

α : < 0.10

ε : > 0.60

α / ε : 0.14

g / m^2 : < 120

Resistivity : < 1,000 Ω

Temperature : -60°C ~ 150°C

* ITO Thickness: 300 ~ 350 Angstroms



株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL: 03-5754-3131 FAX: 03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL: 06-4809-5959 FAX: 06-4809-5960