


Astral Technology Unlimited

ATU9063

ITO / 2mil FEP / Ag / Inconel / Perforated
FEP



特性

Description : ITO / 2mil FEP / Ag / Inconel / Perforated

α : < 0.12

ε : > 0.60

α / ε : 0.14

g / m^2 : < 120

Resistivity : $< 1,000 \ \Omega$

Temperature : $-60^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$

* Perforation Pattern: 059 / 0750 / DIA

* ITO Thickness: 300 ~ 350 Angstroms



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL: 03-5754-3131 FAX: 03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL: 06-4809-5959 FAX: 06-4809-5960