


Astral Technology Unlimited

ATU9125

ITO／5mil FEP／Ag／Inconel／9703／Perforated
FEP



特性

Description : ITO／5mil FEP／Ag／Inconel／9703／Perforated

α : <0.14

ε : >0.75

α / ε : 0.09

g / m^2 : <374

Resistivity : <1,000 Ω

Temperature : -60℃～125℃

* Perforation Pattern:059／0750／DIA

* ITO Thickness:300～350 Angstroms

* 3M#9703 Thickness:2mil(50 μ)



株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社：〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所：〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960