

# Astral Technology Unlimited

## ATU9174

ITO / 5mil FEP / Ag / Inconel / 9703

FEP



### 特性

Description : ITO / 5mil FEP / Ag / Inconel / 9703

$\alpha$  : < 0.10

$\epsilon$  : > 0.75

$\alpha / \epsilon$  : 0.09

$g / m^2$  : < 374

Resistivity : < 1,000  $\Omega$

Temperature : -60°C ~ 125°C

\* ITO Thickness: 300~350 Angstroms

\* 3M#9703 Thickness: 2mil(50  $\mu$ )



株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960