


Astral Technology Unlimited

ATU9217

5mil FEP／Ag／Inconel／Perforated
FEP



特性

Description : 5mil FEP／Ag／Inconel／Perforated

α : < 0.09

ε : > 0.75

α / ε : 0.09

g / m^2 : < 300

Resistivity : -

Temperature : -185℃～150℃

* Perforation Pattern: 059／0750／DIA



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社：〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所：〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960