テクニカルデータシート

h-old

4388

80μアルミ箔
シリコーン系粘着剤テープ





・・・基材:80μアルミ箔
・・・粘着剤:シリコーン系
・・・ライナー:ポリエステル

特性

基材	:	80μアルミ箔
粘着剤	:	シリコーン系
色	:	シルバー
長さ	:	50M
全厚	:	0.115mm
粘着力	:	5.0N/10mm
引張強度	:	65N/10mm
伸び率	:	5%
破壊電圧	:	−
耐熱温度	:	260℃
認可規格	:	−

特徴

4388は80μのアルミ箔にシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。
高い耐熱性を有し、糊残りが非常に少なく、きれいに剥がせます。
最大で約260℃の熱に耐えることができ、塗装・薬品処理時のマスキングに最適です。

用途

鍍金時のマスキング
アルマイト処理時のマスキング
溶射時のマスキング
各種スプライシング

JTS 株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社:　〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所:　〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所:　〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808