

## P.450

### 50 $\mu$ 高耐熱ポリエステルフィルム シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:50 $\mu$  PETフィルム  
・・・粘着剤:シリコーン系

#### 特性


|      |                    |
|------|--------------------|
| 基材   | : 50 $\mu$ ポリエステル  |
| 粘着剤  | : シリコーン系           |
| 色    | : 透明、緑、青           |
| 長さ   | : 66M              |
| 全厚   | : 0.085mm          |
| 粘着力  | : 2.8N/10mm        |
| 引張強度 | : 70N/10mm         |
| 伸び率  | : 100%             |
| 破壊電圧 | : 7,000V           |
| 耐熱温度 | : 200 $^{\circ}$ C |
| 認可規格 | : -                |

#### 特徴

P.450は50 $\mu$ の耐熱型ポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており、鍍金やエッチングのマスクング用途に最適のテープです。耐熱性、耐溶剤性に優れており、糊残りが非常に少なくきれいに剥がせます。36 $\mu$ と厚いフィルムにより貼り易く、また剥がす際切れにくいテープです。半透明のフィルムにより、貼り付け時に被着面の確認が容易に行えます。

#### 用途

粉体塗装、電着塗装のマスクング  
電子基板、金属等の表面処理、鍍金、エッチング時のマスクング  
シリコーン紙のスプライシング  
その他各種マスクング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808