


TR262Y

25 μ ポリエステル

アクリル系粘着剤ドライエッジテープ



・・・基材:25 μ ポリエステル

・・・粘着剤:20 μ アクリル系

・・・ライナー

*ドライエッジ部
(約5mm)

特性


基材	: 25 μ ポリエステル
粘着剤	: アクリル系
色	: 黄
長さ	: 50M
全厚	: 0.045mm
粘着力	: 4N/10mm
引張強度	: 29N/10mm
伸び率	: 85%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 100°C/30分

特徴

TR262Yは25 μ のポリエステルフィルムにアクリル系黄色粘着剤を塗布したテープです。テープ両端部から約5mm幅部には粘着剤を塗布しておりません。(ドライエッジ)テープを貼りつける際、強く圧着してもテープから粘着剤がはみ出しません。

用途

高機能フィルム製造時のスプライシング
テープ粘着剤のはみ出しを嫌う作業

 株式会社 **ジー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808