

## TR567-3

50 $\mu$  ポリエステル

アクリル系粘着剤ドライエッジテープ



・・・基材:50 $\mu$  ポリエステル

・・・粘着剤:アクリル系

・・・ライナー

\*ドライエッジ部  
(約5mm)

### 特性


基材	: 50 $\mu$ ポリエステル
粘着剤	: アクリル系
色	: 白
長さ	: 50M
全厚	: 0.080mm
粘着力	: 4.6N/10mm
引張強度	: 68N/10mm
伸び率	: 100%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 100°C

### 特徴

TR567-3は50 $\mu$ のポリエステルフィルムにアクリル系の強粘着剤を塗布したテープです。テープ両端部から約5mm幅部には粘着剤を塗布しておりません。(ドライエッジ)テープを貼りつける際、強く圧着してもテープから粘着剤がはみ出しません。

### 用途

高機能フィルム製造時のスプライシング  
テープ粘着剤のはみ出しを嫌う作業  
商品の仮止め、保護

 株式会社 **ジー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808