


## TW246D

25  $\mu$  ポリエステル

シリコーン系粘着剤テープ



- ・・・ライナー(黒色)
- ・・・粘着剤:シリコーン系
- ・・・基材:25  $\mu$  ポリエステル
- ・・・粘着剤:シリコーン系

### 特性

基材	: 25 $\mu$ ポリエステル
粘着剤	: シリコーン系
色	: 透明
長さ	: 50M
全厚	: 0.095mm
粘着力	: 4.7N/10mm
引張強度	: 29N/10mm
伸び率	: 85%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 180°C

### 特徴

TW246Dは25  $\mu$  のポリエステルフィルムに35  $\mu$  のシリコーン系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。

黒色ライナーにより、ライナーの剥がし忘れを防ぎます。

耐熱性、耐薬品性に優れます。


### 用途

高機能フィルム、シリコーン紙製造時のスプライシング

スパッタリング時のガラス、フィルム、治具の固定

電子部品の仮止め

シリコーンが含浸・塗布された素材のボンディング、スプライシング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808