



# h-old

# 4388

## 80 $\mu$ アルミ箔

## シリコーン系粘着剤テープ



### 特性


基材	: 80 $\mu$ アルミ箔
粘着剤	: シリコーン系
色	: シルバー
長さ	: 50M
全厚	: 0.115mm
粘着力	: 5.0N/10mm
引張強度	: 65N/10mm
伸び率	: 5%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 260 $^{\circ}$ C
認可規格	: -

### 特徴

4388は80 $\mu$ のアルミ箔にシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。  
高い耐熱性を有し、鍍金や塗装のマスキング、スプライシング用途に最適のテープです。  
糊残りが非常に少なく、きれいに剥がせます。  
最大で約260 $^{\circ}$ Cの熱に耐えることができ、塗装・薬品処理時のマスキングに最適です。

### 用途

鍍金時のマスキング  
アルマイト処理時のマスキング  
溶射時のマスキング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960