

# DW204-3HD

76 $\mu$  PTFEフィルム基材

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:76 $\mu$  PTFEフィルム

・・・粘着剤:シリコーン系

## 特性

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 基材   | : 76 $\mu$ PTFEフィルム                                                         |
| 粘着剤  | : シリコーン系                                                                    |
| 色    | : グレー                                                                       |
| 長さ   | : 36yds(33M)                                                                |
| 全厚   | : 0.120mm                                                                   |
| 粘着力  | : 3.0N/10mm                                                                 |
| 引張強度 | : 70N/10mm                                                                  |
| 伸び率  | : 100%                                                                      |
| 破壊電圧 | : 9,600V                                                                    |
| 耐熱温度 | : 260℃                                                                      |
| 認可規格 | : UL H種180℃ (Flame Retardant/Cold Resistant)<br>Mil-A-A59474 Type-1, Class2 |

## 特徴

PTFEフィルムにシリコーン系粘着剤を均一に塗布したテープです。  
絶縁性に優れ、高引張強度、高耐熱性、耐摩耗性を有しております。  
耐薬品性に優れており、溶剤等に浸食されません。  
耐熱性の高いシリコーン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

## 用途

ラミネート時のベルティングテープ  
フィルムラミネートにおけるガイドローラーの保護  
インク、接着剤、ワニス、ハンダ等の付着防止、特殊なマスキング  
製袋の際のヒートシール圧着部の保護、FRP成型時の離型  
シューター、複写機、印刷機のすべり助長、摺動性が高い  
高周波部品、高圧部品、トランス、コイルの絶縁  
航空機内部品の絶縁、ワイヤー、ケーブルの保護



株式会社ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960