

TS534G

50 μ ポリエステル

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:50 μ ポリエステル

・・・粘着剤:シリコーン系

特性

基材	: 50 μ ポリエステル
粘着剤	: シリコーン系
色	: 緑
長さ	: 33M
全厚	: 0.085mm
粘着力	: 5.0N/10mm
引張強度	: 78N/10mm
伸び率	: 110%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 180°C

特徴

TS534Gは50 μ のポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布した強粘着力テープです。
基材が50 μ と厚く、作業性が良い。

用途

粉体塗装時のマスキング
電着塗装時のマスキング
スパッタリング時の部品の固定
その他、耐熱・耐薬品マスキング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960