

DW204-2HD

50 μ PTFEフィルム基材

シリコーン系粘着剤テープ



- ・・・基材:50 μ PTFEフィルム
- ・・・粘着剤:シリコーン系

特性


基材	: 50 μ PTFEフィルム
粘着剤	: シリコーン系
色	: グレー
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.090mm
粘着力	: 2.7N/10mm
引張強度	: 38N/10mm
伸び率	: 116%
破壊電圧	: 8,800V
耐熱温度	: 260 $^{\circ}$ C
認可規格	: UL H種180 $^{\circ}$ C (Flame Retardant/Cold Resistant) Mil-AA-59474-Type-1,Class1

特徴

PTFEフィルムにシリコーン系粘着剤を均一に塗布したテープです。
絶縁性に優れ、高引張強度、高耐熱性、耐摩耗性を有しております。
耐薬品性に優れており、溶剤等に浸食されません。
耐熱性の高いシリコーン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

用途

ラミネート時のベルティングテープ
フィルムラミネートにおけるガイドローラーの保護
インク、接着剤、ワニス、ハンダ等の付着防止、特殊なマスキング
製袋の際のヒートシール圧着部の保護、FRP成型時の離型
シューター、複写機、印刷機のすべり助長、摺動性が高い
高周波部品、高圧部品、トランス、コイルの絶縁
航空機内部品の絶縁、ワイヤー、ケーブルの保護

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808