

DW204-3HD

76 μ PTFEフィルム基材

シリコーン系粘着剤テープ



- ・・・基材:76 μ PTFEフィルム
- ・・・粘着剤:シリコーン系

特性


- 基材 : 76 μ PTFEフィルム
- 粘着剤 : シリコーン系
- 色 : グレー
- 長さ : 36yds(33M)
- 全厚 : 0.120mm
- 粘着力 : 3.0N/10mm
- 引張強度 : 70N/10mm
- 伸び率 : 100%
- 破壊電圧 : 9,600V
- 耐熱温度 : 260 $^{\circ}$ C
- 認可規格 : UL H種180 $^{\circ}$ C (Flame Retardant/Cold Resistant)
Mil-A-A59474 Type-1,Class2

特徴

PTFEフィルムにシリコーン系粘着剤を均一に塗布したテープです。
絶縁性に優れ、高引張強度、高耐熱性、耐摩耗性を有しております。
耐薬品性に優れており、溶剤等に浸食されません。
耐熱性の高いシリコーン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

用途

ラミネート時のベルティングテープ
フィルムラミネートにおけるガイドローラーの保護
インク、接着剤、ワニス、ハンダ等の付着防止、特殊なマスキング
製袋の際のヒートシール圧着部の保護、FRP成型時の離型
シューター、複写機、印刷機のすべり助長、摺動性が高い
高周波部品、高圧部品、トランス、コイルの絶縁
航空機内部品の絶縁、ワイヤー、ケーブルの保護

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社 : 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所 : 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808