テクニカルデータシート

DeWAL

DW500HT

200μシリコーンラバーコートガラスクロス シリコーン系粘着剤テープ

・・・基材：シリコーンラバーコートガラスクロス
・・・粘着剤：シリコーン系
・・・ライナー：エンボスプラスティック

特性

基材	：	200μシリコーンラバーコートガラスクロス
粘着剤	：	シリコーン系
色	：	白
長さ	：	36yds(33M)
全厚	：	0.330mm
粘着力	：	5.2N/10mm
引張強度	：	－
伸び率	：	7%
破壊電圧	：	－
耐熱温度	：	260℃
認可規格	：	－

特徴

シリコーンラバーコートガラスクロスにシリコーン系粘着剤を均一に塗布した
溶射マスキング用テープです。
基材が厚いので摩耗に強く、グリッド、ブラストに耐えることができます。
耐熱性に優れ、初期粘着力が強いハイタックタイプです。
溶射時の各種ブラスト、プラズマ溶射工程を貼り替えなしで耐えられます。
耐熱性の高いシリコーン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

用途

プラズマ溶射時のマスキング
航空機エンジン製造、補修時の溶射マスキング

JTS 株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社：〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所：〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所：〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL：022-794-8807 FAX:022-794-8808