

DW664

100 μ 強化PTFEフィルム基材
シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:100 μ 強化PTFEフィルム
・・・粘着剤:シリコーン系

特性


基材	: 100 μ 強化PTFEフィルム
粘着剤	: シリコーン系
色	: オレンジ
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.140mm
粘着力	: 4.3N/10mm
引張強度	: 87N/10mm
伸び率	: 167%
破壊電圧	: 11,000V
耐熱温度	: 260 $^{\circ}$ C
認可規格	: -

特徴

強化PTFEフィルムにシリコーン系粘着剤を均一に塗布したテープです。
高引張強度、高耐熱性、耐摩耗性を有しております。
強化PTFEフィルムを使用しており、従来品に比べ耐久性があります。
低温から高温まで幅広い温度帯で使用できます。
耐熱性の高いシリコーン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。
耐薬品性に優れており、溶剤等に浸食されません。

用途

ラミネート時のベルティングテープ
フィルムラミネートにおけるガイドローラーの保護
インク、接着剤、ワニス、ハンダ等の付着防止、特殊なマスキング
FRP成型時の離型
シューター、複写機、印刷機、製造ラインのすべり助長
航空機メンテナンス
高周波部品、高圧部品、トランス、コイルの絶縁

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808