


P-100

アルミ箔/ガラスクロス重合 シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:25 μ アルミ箔+50 μ ガラスクロス
・・・粘着剤:シリコーン系

特性

基材	: 25 μ アルミ箔+50 μ ガラスクロス
粘着剤	: シリコーン系
色	: シルバー
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.173mm
粘着力	: 6.5N/10mm
引張強度	: 210N/10mm
伸び率	: 5%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 260°C/180°C(連続許容温度)、熱硬化条件は205°C/180min
認可規格	: UL規格 H種180°C、UL-510 FR

特徴

引き裂けに強く、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。
粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして最適です。

用途

電気ケーブル、パワーケーブルの保護
ジェット機、航空機等のエンジン部の外装熱保護
プラズマプレー時のマスキング
ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールド



株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808