


## P-212

### ガラスクロス

### シリコーン系粘着剤テープ



- ・・・基材:ガラスクロス
- ・・・粘着剤:シリコーン系

#### 特性

基材	: ガラスクロス
粘着剤	: シリコーン系
色	: 白
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.191mm
粘着力	: 6.4N/10mm
引張強度	: 332N/10mm
伸び率	: 8.8%
破壊電圧	: 4,400V
耐熱温度	: 260℃/200℃(連続許容温度)
認可規格	: UL規格 C種200℃、UL-510 FR Boeing Specifications BAC 5307 TYPE II、5152、5153、5157 CSA C-22-2、MIL-I-19166C、FAA 14 CFR 25.853

#### 特徴

高い耐熱性を有したガラスクロス基材のテープであり、高耐熱絶縁用として幅広い用途でご利用いただけます。また耐溶剤性に優れていると同時にULの難燃性にも認可されているテープです。また、引き裂けに強いガラスクロス基材を使用していますので、耐熱性、耐摩耗性、耐溶剤性、絶縁、引張強度が求められる分野に最適です。

#### 用途

コイル等の端末・端子のターミナル板の固定、コイル、ハーネスワイヤケーブルの外装絶縁、スロットセル端末のテーピング、リード線の保持等、電子部品のシーリング、粉体塗装、溶射、各種プラスト時のマスキング



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808