

P-224

25 μ カプトンフィルム

アクリル系粘着剤テープ



・・・基材:25 μ カプトン™フィルム

・・・粘着剤:アクリル系

(カプトンは、Dupont社の商標です。)

特性

基材	: 25 μ カプトン™フィルム
粘着剤	: アクリル系
色	: 琥珀色
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.071mm
粘着力	: 3.2N/10mm
引張強度	: 63N/10mm
伸び率	: 85%
破壊電圧	: 7,500V
耐熱温度	: -/155°C(連続許容温度)
認可規格	: UL規格 F種155°C、UL-510 FR、CSA C-22-2 Boeing Specifications SCGMS 63016、Government Specifications ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595(アウトガス発生テスト)

特徴

絶縁性・耐溶剤性に優れています。
アウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着剤を使用しています。
耐摩耗性に優れ、引き裂けに強い為、各種絶縁・結束に最適です。
通信機、航空機、衛星、軍事設備等に使用される電子部品の絶縁および結束に最適です。

用途

高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング
高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁
熱電対の固定、電子部品の仮止め、真空蒸着・スパッタリング時のマスキング



株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808