

**ATU**

**ATU3280**

*10mil FEP/Ag/Niobium  
FEP*



Product Characteristics

Description : 10mil FEP/Ag/Niobium

$\alpha$  : <0.10

$\epsilon$  : >0.85


$\alpha / \epsilon$  : 0.11

$g / m^2$  : <600

Resistivity : -

Temperature : -185°C~125°C

\* Niobium is more flexible than Inconel.



株式会社 *ジエー・ティー・イス*

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808