

ATU

ATU9018

5mil FEP/Ag/Inconel/966
FEP



Product Characteristics

Description : 5mil FEP/Ag/Inconel/966

α : <0.09

ϵ : >0.75


α / ϵ : 0.09

g / m^2 : <385

Resistivity : -

Temperature : -60°C~125°C

* 3M #966 Thickness : 2.3mil(60 μ)



本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808