

ATU

ATU9043

*100XC/966
BLACK KAPTON*



Product Characteristics

Description : 100XC/966

α : >0.90

ϵ : >0.80


α / ϵ : 1.05

g / m^2 : <121

Resistivity : <10⁹ Ω

Temperature : -60°C~125°C

* 3M#966 Thickness : 2.3mil (60 μ)



本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808