

ATU

ATU9083

*ITO / 5mil FEP / Ag / Inconel / Perforated
FEP*



Product Characteristics

Description : ITO / 5mil FEP / Ag / Inconel / Perforated

α : < 0.14

ϵ : > 0.75

α / ϵ : 0.09


g / m^2 : < 300

Resistivity : < 1,000 Ω

Temperature : -60°C ~ 150°C

* Perforation Pattern : 059 / 0750 / DIA

* ITO Thickness : 300 ~ 350 Angstroms



本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808