

ATU

ATU9103

Ge/100XC/AL/9703
BLACK KAPTON



Product Characteristics

Description : Ge/100XC/AL/9703

α : < 0.54

ϵ : > 0.80


α / ϵ : 0.6

g / m^2 : < 121

Resistivity : < $10^9 \Omega$

Temperature : -60°C ~ 125°C

* 3M#9703 Thickness : 2mil (50 μ)



本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808