

ATU

ATU9125

*ITO/5mil FEP/Ag/Inconel/9703/Perforated
FEP*



Product Characteristics

Description : ITO/5mil FEP/Ag/Inconel/9703/Perforated

α : <0.14

ϵ : >0.75

α / ϵ : 0.09

g / m^2 : <374


Resistivity : <1,000 Ω

Temperature : -60°C~125°C

* Perforation Pattern : 059/0750/DIA

* ITO Thickness : 300~350 Angstroms

* 3M#9703 Thickness : 2mil (50 μ)



本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808